



PRODUKTÜBERSICHT

KIESEROL PROFline

KiesoFluid . Kühlschmierstoff wassermischbar

Übersichtstabelle Kühlschmierstoffe wassermischbar

	Normale Bearbeitung Drehen, Fräsen, Bohren, ...				Schwere Bearbeitung Räumen, Sägen, Tieflochbohren, ...				Schleifen				Re- frakto- meter wert						
	Stähle bis 750 N/ mm ²	Hoch- leg Stähle	Guß- werk- stoffe	Bunt- Me- talle	Alu- Leg.	Stähle bis 750 N/ mm ²	Hoch- leg Stähle	Guß- werk- stoffe	Bunt- Me- talle	Alu- Leg.	Stahl- Stahl- guss	Guß- werk- stoffe		Bunt- Me- talle	Alu- Leg.	Min- eröl- gehalt	Visk. 20°C	Bor- amin frei	EP Nach- weis 5% mm
KSW 01 (synth.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	0	150	+	14	1,0
KSW 02	+	-	+	+	+	-	-	0	-	+	+	0	-	-	84	+	+	30	1,0
KSW 03 (synth.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	0	170	+	20	1,0
KSW 04	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	0	+	42	220	+	19	1,0
KSW 05 (synth.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	0	400	+	30	1,1
KSW 06 (synth.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	170	+	16	1,0
KSW07 (synth.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	0	12	0	30	1,6
KSW 08 (synth.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	0	12	0	30	1,6
KSW 09	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-	42	150	+	28	1,0
KSW 10	+	0	+	+	+	+	0	0	-	+	+	+	0	-	57	150	+	30	1,0
KSW 11	+	0	+	+	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	40	460	0	28	1,2
KSW 12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	44	200	+	27	1,0

Schlüssel

- + = geeignet
- o = bedingte Eignung, erproben
- = keine Eignung
- EP = je geringer der Wert, desto höher EP

Alle angeführten Sorten sind frei von Chlor, Nitrit, Phenolen, PCB, PCT, TCDD.
Die bor- und aminfreien Produkte verhindern die Nitrosaminbildung.

Sie erfüllen die Anforderungen der TRGS 611 und 552.